

KWT-317L / KWM-317L

AWS A5.9 ER317L
JIS Z 3321 Y317L

■ 용도 및 특성

19%Cr-12%Ni-3.5%Mo 스테인리스강의 용접용

■ 용접재료 화학성분의 일례(%)

C	Si	Mn	Ni	Cr	Mo
0.02	0.49	1.03	14.1	19	3.4

■ 용착 금속의 기계적 성질의 예

인장강도 N/mm ² {kgf/mm ² }	연신율(%)	충격치 J {kgf * M}
580 {59}	38	-

■ 표준 제품 포장 단위

* TiG

봉지름 (mm)	0.8	1.0	1.2	1.6	2.0	2.4	2.6	3.2	4.0	포장단위
봉길이 (mm)	1000									5Kg

* MiG

선경 (mm)	0.8	0.9	1.0	1.2	1.4	1.6
포장단위	12.5kg, 15kg, 20kg/spool, 100kg, 150kg, 200kg/pailpack					