

KWT-308L / KWM-308L

AWS A5.9 ER308L
JIS Z 3321 Y308L

■ 용도 및 특성

18%Cr-8%Ni 스테인리스강 (SUS304) 및 저탄소 18%Cr-8%Ni 스테인리스강 (SUS304L) 용접용

■ 용접재료 화학성분의 일례(%)

C	Si	Mn	Ni	Cr
0.02	0.42	2.07	9.8	19.8

■ 용착 금속의 기계적 성질의 예

인장강도 N/mm ² {kgf/mm ² }	연신율(%)	충격치 J {kgf * M}
580 {59}	45	0°C : 160 {16} -196°C : 80 {8}

■ 표준 제품 포장 단위

* TiG

봉지름 (mm)	0.8	1.0	1.2	1.6	2.0	2.4	2.6	3.2	4.0	포장단위
봉길이 (mm)	1000									5Kg

* MiG

선경 (mm)	0.8	0.9	1.0	1.2	1.4	1.6
포장단위	12.5kg, 15kg, 20kg/spool, 100kg, 150kg, 200kg/pailpack					