

KWT-276 / KWM-276

AWS A5.14 ERNiCrMo-4
JIS Z 3321 YNiCrMo-4

■ 용도 및 특성

Inconel C-276 합금 용접, 표면 육성 용접용

■ 용접재료 화학성분의 일례(%)

C	Mn	Si	P	S	Ni	Cr	Mo	W
0.02	0.5	0.1	0.003	0.01	61	17	16	3.5

■ 용착 금속의 기계적 성질의 예

인장강도 N/mm ² {kgf/mm ² }	연신율(%)	충격치 J {kgf * M}
750 {51}	33	-

■ 표준 제품 포장 단위

* TiG

봉지름 (mm)	0.8	1.0	1.2	1.6	2.0	2.4	2.6	3.2	4.0	포장단위
봉길이 (mm)	1000									5Kg

* MiG

선경 (mm)	0.8	0.9	1.0	1.2	1.4	1.6
포장단위	12.5kg, 15kg, 20kg/spool, 100kg, 150kg, 200kg/pailpack					