

# KWT-60 / KWM-60

AWS A5.14 ERNicu-7  
JIS Z 3321 -

## ■ 용도 및 특성

니켈합금 (Ni200, Ni201)용접, 강재의 표면처리용  
우수한 강도와 내식성

## ■ 용접재료 화학성분의 일례(%)

C	Mn	Fe	P	S	Si	Cu	Ni	Al	Ti
0.15	4	2.5	0.02	0.015	1.25	Rem	62-69	1.25	1.5-3.0

## ■ 용착 금속의 기계적 성질의 예

인장강도 N/mm <sup>2</sup> {kgf/mm <sup>2</sup> }	연신율(%)	충격치 J {kgf * M}
-	-	-

## ■ 표준 제품 포장 단위

\* TiG

봉지름 (mm)	0.8	1.0	1.2	1.6	2.0	2.4	2.6	3.2	4.0	포장단위
봉길이 (mm)	1000									5Kg

\* MiG

선경 (mm)	0.8	0.9	1.0	1.2	1.4	1.6
포장단위	12.5kg, 15kg, 20kg/spool, 100kg, 150kg, 200kg/pailpack					